

Scheda tecnica prodotto

GESSI

GESSO SCAGLIOLA VERDE

TIPOLOGIA

La scagliola FASCIA VERDE è un gesso da intonaco ottenuto per cottura di pietra di gesso selezionata per purezza e bianchezza. La scagliola FASCIA VERDE è costituita da gesso emidrato con tracce di anidride III. Idonea per la finitura di intonaci grezzi a base gesso.

PREPARAZIONE

In un recipiente contenente 17,5 lt di acqua, versare a spolvero e gradatamente un sacco di scagliola da kg 25 distribuendola su tutta la superficie e fino a scomparsa del velo d'acqua. Se dovesse affiorare ancora dell'acqua, aggiungere nell'impasto ancora un po' di scagliola.

POSA IN OPERA

Lasciare riposare l'impasto per qualche istante poi cominciare a omogeneizzare l'impasto lentamente e successivamente stendere su un supporto con l'apposito attrezzo. L'applicazione deve avvenire su supporto asciutto e privo di polvere; le parti friabili e poco assorbenti vanno asportate e le imperfezioni corrette con stucco idoneo. Le superfici in cemento vanno trattate con primer SG1 e devono essere esenti da oli e sostanze distaccabili; le superfici molto assorbenti vanno un po' inumidite, mentre le superfici lisce devono essere "grattate".

DATI TECNICI

Colore:	bianco
Acqua d'impasto:	70% circa
Ph:	6,8
Tempo di lavorabilità:	22 minuti circa
Residuo a 200 µm:	< 1%
Resistenza a flessione:	2,8 N/mm ²
Resistenza a compressione:	5,1 N/mm ²
Inizio presa (ago di Vicat):	> 22 minuti
Fine presa (ago di Vicat):	< 40 minuti
Espansione lineare:	2 mm/m
Peso specifico della polvere:	750 kg/m ³ circa
Consumo:	1 kg/m ² per mm di spessore
Classe:	UNI EN 13279-1: Legante a base gesso per uso interno tipo A

AVVERTENZE

Non applicare su fondi fortemente assorbenti e con temperature inferiori a +5° C e superiori a +30° C. Evitare di aggiungere acqua all'impasto in fase di presa.

IMBALLO

Sacco di carta da kg 25 su pallet da kg 1500.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a sei mesi.

La Sud Gessi, dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione.

Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.



Sud Gessi Soc. Coop.
Stabilimento e uffici: C/da Balate Cuba sn
93010 Campofranco (CL)
Sede legale: Via Don Milani, 3
93100 Caltanissetta
Tel. +39.0934.959226
Fax +39.0934.959742
www.sudgessi.it



Scheda tecnica prodotto

LEGENDA

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati dalla metodologia di posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Gli intonaci di sottofondo dovranno essere rifiniti con gesso scagliola, tipo SCAGLIOLA FASCIA VERDE della Sud Gessi Soc. Coop., fino a ottenere un aspetto liscio speculare con uno spessore medio di 3 mm.

La Sud Gessi, dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione.

Si invita perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.



Sud Gessi Soc. Coop.

Stabilimento e uffici: C/da Balate Cuba sn
93010 Campofranco (CL)

Sede legale: Via Don Milani, 3

93100 Caltanissetta

Tel. +39.0934.959226

Fax +39.0934.959742

www.sudgessi.it

